Fotocopia Alcalino 75 g

Tamaño: carta · Origen: Indonesia



Calidad blanca alcalina para uso de oficina y hogar

Características

- Máxima protección: embalaje que impide la absorción de la humedad
- Óptimos resultados: abrir la resma solo al momento de utilizar el papel

Especificaciones	
Gramaje	75 g/m2 (ISO 536)
Espesor	0.1 mm (ISO 534)
Blancura UV Incl. Elrepho	98.5% (ISO 2470-99)
Opacidad Elrepho	89% (ISO 2471-98)
Abs. Cobb (2 min.)	0.27 g/100cm2 (TAPPI 441)
Cenizas	16% (TAPPI 211)
Resist. Tracción L.	6 kN/m (ISO 1924/2)
Resist. Tracción T.	2.8 kN/m (ISO 1924/2)
Rigidez Taber L.	0.24 mN.m (TAPPI 489)
Rigidez Taber T.	0.1 mN.m (TAPPI 489)
Fluores. Elrepho	12% (ISO 2470-99)
Luminosidad Elrepho	93.5% (ISO 5631-00)
CIE a* Elrepho	4.2 (ISO 5631-00)
CIE b* Elrepho	-10.5 (ISO 5631-00)
Enrosc. 170 c°	4 mm (TAPPI UM 427)
Humedad	4.2% (TAPPI UM 448)
Tersura	160 U. Sheff. (TAPPI 538)
Pick Dennison	18 N° (TAPPI 459)
Whiteness Elrepho (D65)	160% (ISO 11475-99)

Porosidad Sheff. TMI	250 U. Sheff. (TAPPI 247)