Cinta autoadhesiva extremadamente durable y adaptable a una gran variedad de aplicaciones, tiene excelente adhesión a distintos substratos y alta resistencia a la tracción.
Esta formada por una película de polipropileno, biorientada, más adhesivo acrílico a base de agua, recinas hidrocarbónicas y naturales, pigmentos, plastificantes y antioxidantes.




## Características:

| | | |
|---|---|---|
| Color | : | Café |
| Espesor soporte | : | 25 +/-2 µm (micras) |
| Espesor adhesivo | : | 12 +/-3 µm (micras) |
| Espesor total | : | 37 +/-3 µm (micras) |
| Test 180° | : | 390g/pulg. Norma ASTM/D3330 |
| Tac inicial | : | <7mm Norma JIS/Z0237 |
| Tiempo máximo pegado | : | 2min Norma ASTM/D3654 |
| Resistencia a la tensión | : | 9kg/mm2 Norma ASTM/D3759 |
| Elongación | : | 110% |
| Diámetro cono interior | : | 76mm +/- 3% |
| Material cono | : | Cartulina liner kraft de fibra larga |
| Espesor cono | : | 3mm +/- 3% |




**Aplicación:** Tiene buen desempeño en matales, plásticos, algunas maderas lisas, papeles cartón, embalajes plásticos y empaques en general.

**Almacenamiento:** Mantener en lugar limpio y seco, libre de partículas, luz solar directa y a temperatura de 25° +/-2 y una humedad relativa de 55% +/-5.

| | Uso | Adhesión | Resistencia T° | Resistencia a la tensión | Micrones |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTÁNDAR | General | Estándar | T° Normal | - + | 40 +/- 3 |
| MAX | Semi Profesional | Media | T° Normal | - + | 45 +/- 3 |
| PLUS | Profesional | Alta | Resistente a baja T° | - + | 50 +/- 3 |
| ULTRA | Industrial | Superior | Resistente a baja T° | - + | 54 +/- 3 |






## Packing

| | | |
|---|---|---|
| **Cód.** | : | 28981 |
| **Descripción** | : | Cinta de Embalaje Café |
| **Medidas** | : | 48mm x 100m |
| **U x caja** | : | 54un |