FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA



Descripción	**PAÑOS INDUSTRIALES WYPALL X-80 VERDE/AZUL/ROJO/AMARILLO 10X30**
Formato	**Doblado**
Código SAP	**30228281**(VERDE)/ **30228273**(AZUL)//**30228269**(ROJO)/**30228270**(AMARILLO)
Presentación	**10 paquetes/caja, 30 paños/paquete**
Composición	**Celulosa, Polipropileno**
EAN 13	**7702425809284**(VERDE)/ **7702425809253**(AZUL)/**7702425809260**(ROJO)/ **7702425809277**(AMARILLO)
DUN 14	**17702425809281**(VERDE)/**17702425809250**(AZUL)/**17702425809267**(ROJO)/ **17702425809274**(AMARILLO)

Los paños de limpieza WYPALL* X80, hechos de polipropileno y celulosa, poseen una excelente resistencia garantizando una alta reutilización y su uso en cualquier tipo de superficie. Gracias a que son producidos con la tecnología HYDROKNIT*.

VARIABLE	UNIDADES	OBJETIVO
Gramaje	g/m2	120
Calibre	mil pulg	40
Ancho de hoja	cm	33.5
Largo de hoja	cm	35.5
Resistencia en seco Longitudinal	gf/3''	3200
Resistencia en seco Transversal	gf/3''	2607
Resistencia en húmedo Transversal	gf/3''	2500
Resistencia a la Abrasión	ciclos	130
Capacidad Absoluta de Agua	g	4.1
Capacidad Especifica de Absorción de Agua	g/g	3.1
Velocidad de Absorción Agua	seg	15
Capacidad Absoluta de Aceite	g	3.1
Capacidad Especifica en Aceite	g/g	2.4
Velocidad de Absorción Aceite	seg	37.0

Especificación de empaque

Empaque Primario: Bolsa
Empaque Secundario: Caja

Usos y aplicaciones

Industria pesada
Industria Metal-Mecánica
Industria alimenticia
Industria química y laboratorios
Industria de la salud
Minería / Sector de Petróleo

Tecnologías y Certificaciones

Tecnología HYDROKNIT*: Permite la unión de las fibras de celulosa y las de polipropileno mediante chorros de agua a presión, otorgándole al paño la resistencia del polipropileno y la absorción de la celulosa.

Certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 de Sistemas de Gestión de la Calidad y Sistemas de Gestión Ambiental.

MIX
Papel proveniente de fuentes responsables
Papel proveniente de fuentes responsables
Paper from responsible sources
FSC® C103572

Alternativas de Disposición Final

Como fuente de energía: El poder calorífico es aprovechable en la generación de energía para nuevos procesos productivos cuando es incinerado en calderas y hornos industriales. En labores de limpieza donde se han utilizado solventes y combustibles, estos serían generadores potenciales de energía.

En rellenos sanitarios: La degradación del material luego de disponerlo en un relleno sanitario depende de la biodegradabilidad de sus componentes. Disponer según normas de disponibilidad final de cada país.

Updated:JUN/11/2019

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional. Prohibida su reproducción o circulación.

Kimberly-Clark Public