Rollo universal simple – FECHA ELABORACION

FASSON® Vellum 63 / S0518 / BG62b **Código F9704B**

Frontal:
Fasson Vellum papel sin encapar color Blanco, especialmente desarrollado para su aplicación en autoadhesivos. Presenta excelente formación, sin agujeros, espuma ni marcas de fieltro, peso básico y grosor uniformes, excelentes propiedades ópticas.

Peso:	63 ± 3 g/m²
Espesor:	80 ± 5 µ

Conjunto:

Peso Base Total:	143 ± 7 g/m²
Espesor total:	150 ± 9 µ
Tack:	> 900 g/in
Adhesión:	> 900 g/in
Release:	6 a 10 grs/1pul
Gramaje del Adhesivo:	N/A

Características

Impreso Fecha Elaboración

Características del papel autoadhesivo

- Tamaño: 21x12 mm
- Etiquetas por rollo: 800 Etiquetas aprox.
- Tinta Ecosolvente de alta resistencia.
- Compatible con: Motex MX5500 – Towa Samurai GS

Galería

Tratamiento Superficial:	Sin encapar

Adhesivo:
Fasson S0518 adhesivo en base a dispersión acuosa, con muy buena adhesión sobre superficies "no polares". No es apto para pegar sobre superficies de PVC flexible, ya que no resiste la migración de plastificantes que pueden tener las mismas.

Tipo:	Acrílico

Aplicaciones y usos del producto:
Como con todos los materiales autoadhesivos, el producto debe ser testeado bajo las condiciones de uso final para asegurar que cumple con los requerimientos de la aplicación especifica.

Vida útil:
Salvo otra especificación documentada, la vida útil del producto es de un año, almacenado a 25°C y 50% Humedad Relativa.


Temperatura mínima de aplicación:	10°C
Temperatura de servicio:	-20 a 80°C

Soporte:
Fasson BG62b papel glassine supercalandrado blanco, para conversión en rollos. No está recomendado para la aplicación en hojas o fanfold.

Garantía Limitada:
Las recomendaciones generales sobre nuestros productos se basan en nuestro conocimiento y experiencia, pero considerando las muy diversas aplicaciones posibles, éstas no constituyen ni generan garantía de ningún tipo sobre el uso de los mismos materiales.

Gramaje:	60 ± 3 g/m²
Espesor:	53 ± 3 µ
Resistencia a la Tracción:	N/A
Rasgado:	N/A




FECHA ELABORACION