FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA



Descripción	Paño Ind. WypAll® Pre-Doblado azul 8x50 pños Paño Ind. WypAll® Pre-Doblado Rojo 8x50 pños
Formato	Doblado en V
Código SAP	30228872 (Azul) 30228873 (Rojo)
Presentación	8 paquetes/Bolsa, 50 paños/paquete
Composición	Celulosa, Polipropileno
EAN 13	7702425809079 (Azul) 7702425809062 (Rojo)
DUN 14	17702425809076 (Azul) 17702425809069 (Rojo)

Los paños de limpieza WYPALL* X50, hechos de polipropileno y celulosa, poseen una excelente capacidad y velocidad de absorción de líquidos y una alta resistencia gracias a que son producidos con la tecnología HYDROKNIT*.

VARIABLE	UNIDADES	OBJETIVO
Gramaje	g/m2	50
Calibre	mil pulg	12,5
Ancho de hoja	cm	34,5
Largo de hoja	cm	29,2
Resistencia en seco Longitudinal	gf/3''	7200
Resistencia en seco Transversal	gf/3''	3000
Resistencia en húmedo Transversal	gf/3''	2900
Resistencia a la Abrasión	ciclos	14
Capacidad Absoluta de Agua	g	2,3
Capacidad Especifica de Absorción de Agua	g/g	3,9
Velocidad de Absorción Agua	seg	10
Capacidad Absoluta de Aceite	g	2,1
Capacidad Especifica en Aceite	g/g	3,4
Velocidad de Absorción Aceite	seg	27

Especificación de empaque

Empaque Primario: Bolsa
Empaque Secundario: Bolsa Beep

Usos y aplicaciones

Absorción y remoción de líquidos en superficies lisas (SECADO)
Limpieza y arrastre de partículas y suciedad en superficies lisas
Limpieza con detergentes en superficies lisas
Limpieza y remoción de partículas y desinfectante en procesos de desinfección

Tecnologías y Certificaciones

Tecnología HYDROKNIT*: Permite la unión de las fibras de celulosa y las de polipropileno mediante chorros de agua a presión, otorgándole al paño la resistencia del polipropileno y la absorción de la celulosa.
Certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 de Sistemas de Gestión de la Calidad y Sistemas de Gestión Ambiental.

HYDROKNIT

FSC MIX Papel proveniente de fuentes responsables Papel procedente de fuentes responsables Paper from responsible sources FSC® C103572

SGS SGS

Alternativas de Disposición Final

Como fuente de energía: El poder calorífico en los paños ya utilizados es aprovechable para la generación de energía, cuando el paño es incinerado en calderas y hornos industriales que controlen efectivamente sus emisiones al aire exterior.
En rellenos sanitarios: Según la regulación y normas de disponibilidad final, particulares a cada país, disponer según la naturaleza de las sustancias que se limpien y queden adheridas a los paños.

Creada: ABR/6/2020

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional. Prohibida su reproducción o circulación.

Kimberly-Clark Public