BISPACK

# FICHA TECNICA

## Departamento Control de Calidad

### IDENTIFICACION PRODUCTO

Género :Film Stretch
Subgénero :Film Manual Amarillo

Fecha Emisión : 10-02-2025

### DIMENSIONES

| Descripción | Ancho | Tolerancia | Espesor | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|
| Film Stretch | 500 mm | ± 6 mm | 20 my | ± 2 my |

Características Técnicas : Film Stretch aplicación Manual
Color : Amarillo
Peso neto : 1.5 Kilos. ± 5%
Unidades * Caja : 6 Unid
Punzonado* : STD > 75 mm
Elongación lineal** : STD > 250% (Sin ángulo de oposición)
Longitud del Film : 163 mts App.
Geles : 0 a 30 Geles en 1 Mts lineal.

| | Ø Interno | Largo | Tolerancias |
|---|---|---|---|
| Tipo de cono | 50 mm | 515 mm | ± 2 mm |

* Dinamometro SNC DM-20/AC bajo norma ASTM D 5748.
** Dinamometro SNC DM-20/AC bajo norma ASTM D 882

### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

| Etiqueta de Pesaje | Etiqueta de identificación | Se adjunta muestra |
|---|---|---|
| SI | SI | NO |

### NORMA DE INSPECCION

Plan de Inspección : Simple para inspección normal - S-3 Según Norma Nch 44 Of. 2007
Tipo de Inspección : Normal
Nivel de Inspección en AQL : Defecto Crítico 0,25 Defecto Mayor 2,5 Defecto Menor 4,0

Condiciones de almacenaje El film stretching no debe tener contacto con ambientes húmedos, ya que los tubos de cartón podrían colapsar. Evite que las bobinas sean golpeadas en sus bordes, pues genera potenciales zonas de corte al pre-estirar.

Los polietilenos ya utilizados deben ser enviados a recicladores, recuperadores u otro tipo de manejo normado de desechos.

Aprobado por
Control Calidad Planta Stretch Film